

COLLE DE CONTACT TRANSPARENTE

RECTAVIT



Colle de contact transparente liquide, particulièrement appropriée pour le collage de matières synthétiques: PVC souple, ABS, plexi, polycarbonate ...

Egalement pour les couvre-champ, métal, cuir, textile, caoutchouc, liège ...

Idéal pour les applications où le joint de colle reste visible : par exemple, poignées ou plaquettes sur portes en

verre ou plexi, réparations de toile de tente ou objets gonflables en PVC souple.

Transparente au séchage, pas de trace brune.

Utilisation aisée à la brosse et au peigne à colle.

Force d'adhérence progressive rapide.

Résistante à l'humidité.

Résistante à la chaleur et au froid (-10°C jusqu'à +120°C).

Résiste aux acides légers.

Sans toluène.

Application :

Appliquer la colle Rectavit 155 en double encollage avec une brosse dure ou, de préférence, avec une spatule dentelée (profondeur des dents env. 1mm, type A3 ou A4).

Veiller à ce que la colle soit étendue uniformément et en quantité suffisante.

Pour les matériaux très poreux (plâtre, béton,...), appliquer une deuxième couche après séchage de la première, après ± 20 min.

Laisser sécher 5 à 10 min, selon les conditions ambiantes, et assembler les deux faces dans les 20 min max. après application.

La prise se fait immédiatement.

Bien presser avec un maroufleur ou dans une presse pour 15 s, ou marteler au marteau en caoutchouc dur.

Après usage, fermer immédiatement le tube ou la boîte.

Stockage :

Se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C.

Bien refermer l'emballage après utilisation avec le couvercle original.

Sécurité :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas fumer pendant l'utilisation.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter l'étiquette ou la fiche des données de sécurité pour plus d'informations.

+ produit :

Consommation : 200–250 ml/m², par face.

Temps ouvert : minimum 5–10 minutes, maximum 20 minutes après application.

Temps et pression de serrage : 15–30 secondes, bien presser, maroufleur ou marteler.

Temps de séchage : 72 heures

Température d'application idéal entre +15°C et +20°C

Mini. +5°C, maxi. +25°C.

Nettoyage : Avec Rectavit Dissol pour produit frais ou durci.

Tarifs valables le 30/04/2025
<http://www.bricotoo.com/colle-de-contact-transparente-p4274>



**15000 références
pour le bricolage**



**Livraison gratuite
au delà de 99 € TTC**
en France métropolitaine



Livraison en 72h00
hors week-end, jours fériés,
hors montagne et
en France métropolitaine



**Un service client
à votre écoute**

COLLE DE CONTACT TRANSPARENTE

RECTAVIT

RÉFÉRENCE	PRIX HT	PRIX TTC	UNITÉ DE VENTE
987 63934 00000	20,47 €	24,56 €	l'unité

Caractéristiques :

- Contenance : 750 mL

Tarifs valables le 30/04/2025
<http://www.bricotoo.com/colle-de-contact-transparente-p4274>



**15000 références
pour le bricolage**



**Livraison gratuite
au delà de 99 € TTC**
en France métropolitaine



Livraison en 72h00
hors week-end, jours fériés,
hors montagne et
en France métropolitaine



**Un service client
à votre écoute**

COLLE DE CONTACT TRANSPARENTE

RECTAVIT

Tarifs valables le 30/04/2025
<http://www.bricotoo.com/colle-de-contact-transparente-p4274>



**15000 références
pour le bricolage**



**Livraison gratuite
au delà de 99 € TTC**
en France métropolitaine



Livraison en 72h00
hors week-end, jours fériés,
hors montagne et
en France métropolitaine



**Un service client
à votre écoute**